

Produktfaktablad

SIGA-Fentrim® 20



Uppdaterat den:	11.05.2017		
Publicerat av:	SIGA		
Installationsanvisning:	se manual		
Uppbyggnad:	Specialfolie-/fiberkombination i PO som kan överputsas med SIGA högprestandalim		
Förpackningsenhet:	Fentrim 20 100 mm	6 rullar / karton	
	Fentrim 20 150 mm	4 rullar / karton	
	Fentrim 20 200 mm	2 rullar / karton	
	Fentrim 20 50/85 mm	6 rullar / karton	

Kännetecken:

		Normer	Enheter	Värden
Mått	längd / bredd		m	25 / 0.1 25 / 0.135 25 / 0.15 25 / 0.2
Temperaturlåglighet			°C	-40 °C till +100 °C
Bearbetningstemperatur			°C	från -10 °C
Diffusionsekvivalent Luftsiktets tjocklek s_d		EN 1931	m	20
Drag- / expansionsbeteende Maximal dragkraft	längsgående tvärgående	EN 12311-1	N/50mm	220 140
Drag- / expansionsbeteende Expansion vid högsta dragkraft	längsgående tvärgående	EN 12311-1	%	70 80
Brandbeteende		EN ISO 11925-2	klass	E
Lufttäthet Foggenomsläpplighetskoefficient Längdrelaterad referensgenomsläpplighet	a-värde Q ₁₀₀₀ -värde	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
Åldringsbeständighet	hög permanent limkraft, kan varken torka ut eller bli sprött, eftersom det inte innehåller kautschuk, harts eller lösningsmedel, tar på ett pålitligt sätt upp rörelser i byggnaden			
Lagringsmöjlighet	obegränsad			
Färg	vit			