

产品数据表：

SIGA-Fentrim[®] 20

- 更新日期： 2019年2月20日
- 经销商： 思家SIGA
- 使用说明： 参见专业技术手册
- 构造： 特殊薄膜/无纺布复合物(可抹灰) 使用SIGA的高性能粘合剂与PO膜制成
- 包装单位： Fentrim 20 100 mm 6 卷 / 盒
 Fentrim 20 150 mm 4 卷 / 盒
 Fentrim 20 200 mm 2 卷 / 盒
 Fentrim 20 50/85 mm 6 卷 / 盒

特征：

		标准	单位	数值
尺寸	长度/宽度		m	25 / 0.1 25 / 0.15 25 / 0.2 25 / 0.135
耐高温性			°C	- 40 °C 至 + 100 °C
施作温度			°C	- 10 °C 以上
等价扩散空气层厚度 Sd值		EN 1931	m	20
拉伸性能： 最大抗拉强度	纵向 横向	EN 12311-1	N/50mm	220 140
拉伸性能： 断裂伸长率	纵向 横向	EN 12311-1	%	70 80
防火等级		EN ISO 11925-2		E级
气密性： 连接缝渗透系数 线性参考透气性	a值 Q ₁₀₀₀ 值	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
耐老化性	高持久粘合强度，因不含生橡胶、树脂或溶剂，因此具有防干燥和防脆化性能，可以持久可靠地吸收结构移动			
储存期限	无限期			
颜色	白色			